



VŠEOBECNÝ POPIS:

Matný biely vodouriediteľný impregnačný náter na báze akrylátovej disperzie a aditív vhodný k okamžitému použitiu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

REVCO PRIMER IMPREGNER je univerzálny impregnačný náter pod akrylátové a silikónové farby **REVCO**. Tiež je vhodný na obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych materiálov pred lepením tenkovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami a samoni-velačnými hmotami.

Podklad:

Podklady musia byť pevné, suché, nosné, čisté, bez mastnoty, výkvetov solí a prachu. Povrch musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava:

Impregnačný náter je potrebné aplikovať min. 24 hodín pred aplikáciou ďalšej povrchovej úpravy. Dbajte na rovnomerné nanosenie náteru. Dbajte o to, aby bol náter suchý vo všetkých jeho vrstvách pred nanosením ďalšej vrstvy.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu sa doporučuje chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výdatnosť: 0,1-0,3 l/m² v jednej vrstve podľa savosti podkladu

Pretierateľnosť: po 12 hodinách

Riedenie: Pri použití pod náterové hmoty REVCO - bez riedenia

Pri použití pod cementové lepidlá a stierky - max.40 % čistou vodou podľa savosti podkladu

Tónovanie: netónuje sa

Nanášanie: Štetkou, valcom, dbať na nanosenie rovnomernej vrstvy.

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +25 °C.

Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.

Doba schnutia: 3 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.

Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.

Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5 °C po dobu 12 mesiacov.

Špecifická hmotnosť: 1,02 kg/l

Obsah pevných častí: ~ 13,7 %

Balenie: 2,5 l, 10 l, plastové vedro

Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.