

VŠEOBECNÝ POPIS:

WINTER aditívum do omietky je továrensky predmiešaná, špeciálna prísada, ktorá napomáha ku stvrdnutiu disperzných omietok a zrýchľuje ich schnutie v nízkych teplotách. S jeho pomocou sú omietky použiteľné do 0 °C. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti znižuje riziko vytvárania škvŕn a uvoľnenia spojiva.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

Odporúčané množstvo: 10 ml / 1 kg materiálu. (160 ml / 16 kg vedro). Po pridaní aditíva obsah vedra premiešajte.

Dôležité:

V prípade ak je vlhkosť vzduchu vyššia ako 90 %, nezávisle od pridaní aditíva sa proces schnutia spomalí alebo zastaví. Omietka pri teplote nižšej ako 0°C môže nezávisle od pridaní aditíva zamrznúť, preto nie je vhodné aditívum použiť ako nemrznúcu prísadu.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Materiál je potrebné počas schnutia ochraňovať pred mrazom, dažďom a teplotou pod 0 °C. Nástroje, nádobu na miešanie a predmety, na ktoré sa materiál dostal je potrebné ihneď umyť, pretože po uschnutí je možné materiál odstrániť už len mechanicky. Dbajte, aby sa Vám materiál nedostal do očí a na pokožku, v prípade, že k takémuto stretnutiu dôjde, poškodené miesto dôkladne umyte a v prípade potreby sa obráťte na odborníka.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Konzistencia: tekutina

Bod topenia: - 50°C

Bod varu: 254°C

Bod vzplanutia: 120°C

Hustota: 0,947 g/cm³

Skladovanie: Skladujte v uzavretom pôvodnom balení, na mieste bez mrazu, po dobu 5 rokov. Otvorené vedrá s materiálom je po použití potrebné dôkladne uzavrieť.

Balenie: 2,5l, 10l

Horľavosť: Nehorľavý.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.